



## Pellet di legno Premium

Il pellet di legno Premium viene realizzato in pura segatura senza aggiunta di corteccia. Dopo l'essiccazione iniziale di tutta la quantità di materie prime su un'umidità residua inferiore al 10 % mediante l'uso delle più moderne presse a matrice rotonda sotto un'enorme pressione il materiale viene pressato a formare dei pellet premium di esattamente 6 mm.

### Dettagli del prodotto:

#### Valori di misurazione

<b>Realizzato dopo il:</b>	DIN EN 14961-2 A1; 6 mm
<b>Punto di fusione delle ceneri:</b>	> 1.350 °C
<b>Lunghezza media:</b>	23 mm
<b>Diametro:</b>	6 mm
<b>Elevata compattazione:</b>	> 1,12 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Abrasiono limitata/contenuto di polvere:</b>	< 1,0%
<b>Umidità residua:</b>	< 10%
<b>Contenuto di ceneri:</b>	< 0,5%
<b>Densità apparente:</b>	> 650 kg/m <sup>3</sup>



